

# Büscherit kellősítő BV 25

Büsscher & Hoffmann GmbH  
Dach- und Abdichtungssysteme  
Gewerbegebiet Fabrikstraße  
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
Fax: +43 (7223) 823 23-42  
E-Mail: office@bueho.at  
Web: www.bueho.at

**Termék cikkszám:** H 70117

**Termék:** Kellősítő bitumen oldatból. Oldószeres fenol mentes anyag. Fagyveszélyes.

**Követelmény:** ÖNORM B3615 - bitumen oldat V<sub>N</sub>

**Alkalmazás:** Kellősítés beton, könnyűbetonon, fugában kitöltött falazott szerkezeteken, cementvakolaton vagy fém felületen. Tapadóhid képzés a bitumen és polimer bitumen anyagok további felhasználásához, valamint bitumen alapú védő bevonat kialakítása.

**Felhasználás:** Az alapfelületnek kellően szilárdnak, közepesen durvának, tisztának és száraznak kell lennie. **A Büscherit Voranstrich 25** felhordható ecsettel, hengerrel, amennyiben az aljzat felületi hőmérséklete legalább +5°C. Több réteg esetén meg kell várni, hogy az előző réteg teljesen száraz legyen.

**Anyag:** 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> rétegenként, a felülettől függően

**Száradás:** 6-12 óra

**Megjegyzés:** A termék csak kültérben és jól szellőző helyeken felhasználni. A frissen felhordott bevonat erős eső esetén sérülhet, lemosódhat.

**Csomagolás:** 25 liter/kanna, 600 liter (24 kanna) raklaponként  
További csomagolás: 10 liter/kanna a **Büscherit Voranstrich BV10**

| TERMÉKTULAJDONSÁGOK                      | Vizsgálati mód / Minősítés | Egység | Érték     |
|--|----------------------------|--------|-----------|
| Folyási idő (4mm 25°C-on)                | EN 12846-2                 | s      | nincs     |
| Bitumen tartalom                         | EN 13358                   | %      | ≤ 50      |
| A kinyert bitumen lágyulási pontja       | EN 1427                    | °C     | ≥ 80      |
| A kinyert bitumen penetrációja           | EN 1426                    | mm/10  | ≤ 30      |
| Száradási állapot                        | DIN 53150                  | -      | ≤ 6       |
| Gyulladáspon                             | EN ISO 13736               | °C     | 34 – 55   |
| Vastagság                                |                            | g/ml   | 0,8 – 0,9 |
| Könnyű szerves illóanyag tartalom VOC EU |                            | g/ml   | max. 480  |

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet.

**A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!**

**Raktározási tulajdonságok:** A bitumen és polimer-bitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekerceket felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.