

## ZIB 05



**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
 Dach- und Abdichtungssysteme  
 Gewerbegebiet Fabrikstraße  
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
 Fax: +43 (7223) 823 23-42  
 E-Mail: office@bueho.at  
 Web: www.bueho.at

**Termék cikkszám:** H 53036

**Termék:** elasztomer bitumenes lemez poliészter fátyol hordozóval

**Felső oldal:** zöld PP fólia

**Alsó oldal:** PET fólia

**Követelmény:** EN13859-1

**Felhasználás:** Alátétlemez tetőfedéshez

**Alkalmazás:** Rejtett szegezés (mechanikus rögzítés) a toldások alatt. Hossz és keresztirányban legalább 10 cm átfedés szükséges. A toldásokat folyamatosan le kell ragasztani.

**Megjegyzés:** A termék felhasználásakor a vonatkozó szabványok, előírások és a technika jelen állásában érvényes ajánlások betartandók.

**Csomagolás:** 20 tekercs raklaponként, vagyis 35m x 1 m = 700 m<sup>2</sup> raklaponként

| TERMÉKTULAJDONSÁGOK  | Vizsgálati mód / Minősítés | Egység            | Érték                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Tekercs hossza   | EN 1848-1                  | m                 | 35,0                    |
| Tekercs szélessége   | EN 1848-1                  | m                 | 1,0                     |
| Egyenesség (kardosság) 10 méteren  | EN 1848-1                  | mm/10m            | <20                     |
| Felületegységre eső tömeg  | EN 1849-1                  | g/m <sup>2</sup>  | 650 (+/-150)            |
| Vastagság  | EN 1849-1                  | mm                | 0,7 (+/-0,2)            |
| Vízáteresztő ellenállás  | EN 13859-1                 | osztály           | W1                      |
| Tűzveszélyességi besorolás   | EN 13501-1                 | osztály           | E                       |
| Szakítószilárdság (H/K)  | EN 12311-1                 | N/50mm            | 450/350 (+/-100/+/-100) |
| Szakadási nyúlás   | EN 12311-1                 | %                 | 45/45 (+/-10/+/-10)     |
| Továbbszakító ellenállás (H/K)   | EN 12310-1                 | N                 | 225/200 (+/-50/+/-50)   |
| Méretállandóság  | EN 1107-1                  | %                 | NK                      |
| Hideg hajlíthatóság  | EN 1109                    | °C                | -25                     |
| Légzárás   | EN 13859-1                 | -                 | NK                      |
| Mesterséges öregítés után<br>- vízáteresztő ellenállás<br>- húzószilárdság | EN 13859-1                 | osztály<br>N/50mm | NK<br>NK                |
| Páradiffúziós ellenállási szám   | EN 1931                    | μ                 | NK                      |

NK = nincs követelmény

*A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet.*

**A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!**

**Raktározási tulajdonságok:** A bitumen és polimer-bitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.**