

ZIB 07



Büsscher & Hoffmann GmbH
 Dach- und Abdichtungssysteme
 Gewerbegebiet Fabrikstraße
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0
 Fax: +43 (7223) 823 23-42
 E-Mail: office@bueho.at
 Web: www.bueho.at

Termék cikkszáma: H 53037

Termék: elasztomer bitumenes lemez poliészter fátyol hordozóval

Felső oldal: zöld PP fólia 10 cm-es öntapadós szegéllyel (lehúzható fólia)

Alsó oldal: PET fólia 10 cm-es öntapadós szegéllyel (lehúzható fólia)

Követelmény: EN13859-1

Felhasználás: Alátétlemez tetőfedéshez

Alkalmazás: Rejtett szegezés (mechanikus rögzítés) a toldások alatt. Hossz és keresztirányban legalább 10 cm átfedés szükséges. A hosszoldali toldásokat folyamatosan össze kell ragasztani. Szükség szerint az öntapadós sáv hővel aktivizálható. A keresztirányú toldásokat megfelelő ragasztó szalaggal kell leragasztani.

Megjegyzés: A termék felhasználásakor a vonatkozó szabványok, előírások és a technika jelen állásában érvényes ajánlások betartandók.

Csomagolás: 18 tekercs raklaponként, vagyis 35 m x 1 m = 630 m² raklaponként

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	Vizsgálati mód / Minősítés	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	35,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,0
Egyenesség (kardosság) 10 méteren	EN 1848-1	mm/10m	<20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	g/m ²	700 (+/-150)
Vastagság	EN 1849-1	mm	0,7 (+/-0,15)
Vízáteresztő ellenállás	EN 13859-1	osztály	W1
Tűzvesélyességi besorolás	EN 13501-1	osztály	E
Szakítószilárdság (H/K)	EN 12311-1	N/50mm	450/350 (+/-100/+/-100)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	45/45 (+/-10/+/-10)
Továbbszakító ellenállás (H/K)	EN 12310-1	N	225/200 (+/-50/+/-50)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	NK
Hideg hajlíthatóság	EN 1109	°C	-25
Légzárás	EN 13859-1	-	NK
Mesterséges öregítés után - vízáteresztő ellenállás - húzószilárdság	EN 13859-1	osztály N/50mm	NK NK
Páradiffúziós ellenállási szám	EN 1931	μ	NK

NK = nincs követelmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Raktározási tulajdonságok: A bitumen és polimer-bitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.